



Specialsnickeriet

TINGSRYD

Din dörr, din design.

Skötsel­anvisning målade dörrar

Dörrar, karmar och glaspartier

Färgen är en tvåkomponent vattenburen polyuretan täckfärg med utmärkta vidhäftningsegenskaper, fyllighet och bra glans/kulörbeständighet.

Produkten har en god kemikaliebeständighet.

Produktnamn: Akzo Nobel Rubbol 3620.

Trä är ett levande material. Normalt är färgfilmen ett bra fuktskydd, men för att hindra inträngning av vatten måste man se till att färgfilmen är intakt. En årlig översyn där eventuella sprickor/skador åtgärdas är väldigt viktig!

Kulörta dörrar är mer känsliga för påverkan av t.ex. solens UV-ljus och kan därmed kräva mer underhåll än vitmålade dörrar.

Rengöring:

Dörren bör rengöras några gånger/år. Använd ljummet vatten med några droppar diskmedel.

Använd inte medel som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik därför lösningsmedel, fönsterputs, skurpulver, stålull etc.

Fukta ytan nedifrån och upp men rengör uppifrån och ned. Annars finns risk för att ränder uppstår. Eftertorka!

Underhåll:

Som regel kvävs enbart rengöring om inte skador uppstått eller förslitningen varit onormal.

Regelbunden koll av produkten ska göras.

Har sprickbildning i färgen uppstått måste dessa tilläppas omedelbart!

Man kan använda sig av bilvårdsprodukter som polering/bilvax för att bättra kulör/skydda sin dörr.

Bättring/om målning:

Kontrollera att produkten och miljön är torr innan du börjar underhållet.

Att måla vid fel tillfälle innebär stora risker för ett dåligt resultat.

Ta bort löst sittande färg, mattslipa och tvätta med målartvätt.

Laga eventuella springor med plastisk tätmassa. (Övermålningsbar akryltätmassa eller plastic trä.)

Måla med en vattenbaserad fönsterfärg.